(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

昭和55年(1980)2月14日

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭55—20791

MInt. Cl.3 C 07 C 121/32 120/00 C 07 D 263/32 識別記号

庁内整理番号 7731-4H

43公開

7306-4C

発明の数 審査請求 未請求

(全 6 頁)

匈アクリロニトリルからオキサゾールを除去す る方法

20特

願 昭54-96206

②出

願 昭54(1979)7月30日

優先権主張 Ø1978年7月31日 Ø米国(US)

30929774

70発 明 者

ロバート・アーサー・スマイリ

アメリカ合衆国デラウエア州・ ウイルミントン・ノービー・ド ライヴ1103

の出 願 人 イーアイ・デユ・ポン・ドウ・

ヌムール・アンド・カンパニー アメリカ合衆国デラウエオ州ウ イルミントン・マーケツト・ス トリート1007

個代 理 人 弁理士 松井政広 外2名

/ 発明の名称

アクリロニトリルからオキサゾールを除去する 方法。

2.特許請求の範囲

- 1. アクリロニトリルとオキサゾールとの混合物 からオキサゾールを除去する方法であつて、この 温合物を硫酸と接触させてオキサゾール硫酸塩を 生成させ、とのオキサゾール硫酸塩をアクリロニ トリルから分離するととを特徴とする方法。
- 2. 特許請求の範囲第1項記載の方法であつて、 70 まより高濃度の硫酸を用いる方法。
- 3. 特許請求の範囲第1項記載の方法であつて、 蒸留、蒸発、炉過およびデカンテーションよりな る群から選ばれた少なくとも1種類の方法によつ て、オキサゾール硫酸塩をアクリロニトリルから 分離する方法。
- 4. 特許請求の範囲第2項記載の方法であつて、 蒸留、蒸発、デ過およびデカンテーションよりな る群から選ばれた少なくとも1種類の方法によつ

て、オキサゾール硫酸塩をアクリロニトリルから 分離する方法。

- 5. 化合物、オキサゾール硫酸塩。
- 6. オキサゾールを 70 あより高濃度の硫酸と接 触させることからなるオキサゾール硫酸塩の製造 方法。
- 7. オキサゾール硫酸塩からオキサゾールを分離 する方法であつて、オキサゾール硫酸塩をオキサ ゾールと硫酸とに加水分解し、得られたオキサゾ・ - ルを硫酸から分離することからなる方法。
- 8. 特許請求の範囲第7項記載の方法であつて、 オキサゾールの硫酸からの分離を蒸留により行な
- 9. 特許請求の範囲第7項記載の方法であつて、 得られたオキサゾールを乾燥剤と接触させて乾燥 する方法。
- 10. 特許請求の範囲第7項記載の方法であつて、 オキサゾールの硫酸からの分離を、塩基の添加に より塩基の硫酸塩を生成させ、この硫酸塩からオ キサゾールを分離することにより行なり方法。

特開昭55-20791(2)

3.発明の詳細な説明

本発明は、アクリロニトリルモノマーから、着 色性のあるオキサゾールをオキサゾール破段塩と して除去する方法に関する。オキサゾール破段塩 からはオキサゾールを容易に回収できる。

いわゆるアンモキシデーション法によるアクリロニトリルの製造においては、ブロピレンを触媒の存在下に約450℃ でアンモニアおよび酸素と反応させる。この反応ではオキサゾールを含むいくつかの副生物が生ずる。下記構造式

を有するオキサゾールは既知化合物であつて、繊維を食する昆虫に対する殺虫剤として有用である (米国特許第3,359,158参照)。

オキサゾールは、アクリロニトリルモノマーの 存在下では着色剤として特徴づけられてきた(た とえば、米国特許 3,5 2 4,875; 3,686,263 お よび英国特許 1,180,556 参照)。

除去する方法に関する。本発明はまた新規物質と してのオキサゾール硫酸塩およびこれからオキサ ゾールを分離する方法にも関する。

オキサゾールとアクリロニトリルを含有する混合物からオキサゾールを除去する本発明の方法は、この混合物を硫酸と接触させてオキサゾール硫酸塩を生成させ、このオキサゾール硫酸塩をアクリロニトリルから分離することからなる。分離は、蒸留、蒸発、戸過またはデカンテーション、またはこれらの分離手段の2以上の組み合せ、または当業者が想到しりる任意の他の手段により実施できる。

硫酸は、濃度が 70 ちょり高いことが必要であり、そうでないとオキサゾールと反応しないことが判明した。蒸留のような手段を利用する分離法の具体例では、水がアクリロニトリルー水共沸混合物として除去されてしまうために、希硫酸が70 ちょり高い強さ (力価) に濃縮される。

オキサゾールと硫酸の反応生成物であるオキサ ゾール硫酸塩(または硫酸オキサゾール)は新規 オキサゾールをアクリロニトリルから除去する 方法としては、分留法(米国特許 3,5 24,8 75)、 或る種の金属塩と錯体を形成する方法(米国特許 3,6 86,2 63)、オキサゾール含有アクリロニト リルをイオン交換樹脂に通す方法(英国特許 1,180,5 56)、オキサゾールの吸着剤(例、ア ルミナ、粘土)と接触させる方法(米国特許 3,6 97,5 76)がある。

米国特許 2,5 5 5,7 9 8 の方法によると、アクリロニトリルと不揮発性の多塩基性無機酸を水蒸気蒸留により処理する。ピクリン酸塩および塩酸塩を含む関連性のないオキサゾールのいくつかの塩が、Cornforth et al, J. Chem. 80c. 96 (1947), 96~102に官及されている。オキサゾールについての概論は、Wiley, Chem. Rev. 37, (1945), 401~442に述べられているが、この論文はもつばら置換オキサゾール類に関する。

本発明は、数量の水その他の不純物が存在しり るアクリロニトリルモノマーからオキサゾールを

物質である。この磷酸塩からは、加水分解と蒸留にさらに塩基の磷酸塩を形成するための塩基性化を行なりか、または行なわずに、オキサゾールを分離することができる。オキサゾールは水と共沸 混合物 (水分約3 %, b.p.68 ℃) を形成し、この共沸混合物からは乾燥剤または他の適当な手段を用いて水を除去することができる。オキサゾールは、水または希硫酸による抽出によつてはアクリロニトリルから除去することができない。

開始時に希硫酸を用いる蒸留操作によりアクリロニトリルからオキサゾール硫酸塩を分離する場合には、アクリロニトリル留出物が所望の低いオキサゾール濃度を有するようになるまで希硫酸または濃硫酸と共に連続的に蒸留操作をくり返すことができることは明らかであるう。

オキサゾール塩からアクリロニトリルを分離する処理を、たとえば蒸留により行なり場合には、 オキサソールに対してモル過剰の硫酸を使用する のが好ましい。硫酸:オキサゾールの好ましいモ ル比は、約2:1ないし15:1である。アクリロ

特開昭55-20791(3)

ニトリルとオキサゾールの無水混合物では、過剰 の確酸はアクリロニトリル中でのオキサゾール硫 酸塩の溶解度を増大させるので、硫酸:オキサゾ ールの化学量論比の量が好ましい。

オキサゾール硫酸塩は、融点 99~99.5℃ の 白色の結晶質固体である。これは水溶性で、水中 では加水分解してオキサゾールと硫酸に戻る。本 明細書で詳細に述べるオキサゾール硫酸塩の製造・ 単離法のほかに、オキサゾール硫酸塩をとかさな い無水媒質(例、ケトンおよび炭化水紫)中でオ キサゾールを漫硫酸または発煙硫酸で中和するこ とによつても、オキサゾール硫酸塩を製造するこ とができる。

アンモキシデーション反応法により製造された アクリロニトリルからオキサゾールを除去する処理は、このプロセスの最終段階においてアクリロニトリルを高沸点副生物から分離する工程の直前 に設けられた分離装置で行なりことができる。 たとえば、このプロセスの最後から2番目の工程 が共沸蒸留によるアクリロニトリルの乾燥である 場合、本発明の分離処理は、この乾燥工程と最終 工程(アクリロニトリルの精製)との間に設けられた蒸発器で実施することができる。乾燥工程からの生成物を蒸発器に導入し、これに確康も同時に加える、生成したオキサゾール破骸塩は、蒸をほど成から取り出され、オキサゾールをほとんど或いばきつれ、ここでアンモキシデーションがに送られ、ここでアクリロニトリルが高沸点不純物から分離される。オキサゾールの除去は、硫酸を最終の製品塔に直接添加することによっても行なりととができる。

アクリロニトリルの貯蔵安定性および着色のないことは、この多ノマー中に存在するオキサゾールの量によつて左右される。本発明の方法は、オキサゾールを任意の所望水準まで除去するのに利用でき、最終製品中のオキサゾールの量は監視できる。オキサゾールは完全に除去することができるが、約75 ppmまでの少量ならアクリロニトリル中に残つていても構わない場合がある。すなわ

ち、除去費用と、アクリロニトリル中に容認され うる着色度とのかねあいでこのような少量のオキ サゾールが許容されると決定された場合である。

オキサゾールと色の発現に関連して、アンモキシデーションプロセスの最終工程にあるアクリロニトリルは、そのオキサゾールの含有量に関係なく無色であることを指摘しておく。色は時間と共に発現する。 着色のメカニズムはわかつていないが、オキサゾールとアクリロニトリルとの反応を伴なり。

オキサゾールとアクリロニトリルの反応生成物は、ナイロン、網および羊毛ならびにその他の天然および合成基材の染色に有用であることが判明した。ナイロン上では、オキサゾールーアクリロニトリル染料は紫外光線のもとで螢光を発することが認められた。

本明細書で殖色度を表わすのに用いた単位は、APHA 単位である。APHA とは、アメリカ公衆衛生協会の略称であり、APHA 単位の測定は、アメ

リカ公衆衛生協会 (米国、ニューョーク) 発行の テキスト: 「水、下水むよび産業廃棄物の標準検 査法」第 11 版 (1955) にしたがつて行なつた。

具体的には、APMA 着色度の測定に用いる方法は次のとおりであつた。

液体試料を Carey 分光光度計の10mのセルに入れ、別のビーム経路に置かれた対照用の10mのセルには蒸留水を入れる。装置を可視光線形式にセットする。波長600mmでゼロ吸光度調整を行ない、その後、分光光度計を600nmから300nmから0nm/分の速度で下降させながら、連続吸光度、配録を取る。得られた記録計のチャートから144mm 380nm での吸光度を読み取り、次の計算式によってAPHA 着色度に換算する。

APHA 着色度 = 380 nm での吸光度× 568 * 568 * という数は、10mのセルでの380 nm の吸光度を、もともとのAPHA 着色度規格のより大きなセル長さに対応させるための因子である。

15 未満の APHA 着色度は人間の視覚にとつて

以下、実施例により本発明を例示する。 実施例1~9 および比較例A~.D

200meの丸底フラスコと、冷却管つきの蒸留ヘットからなる簡単な蒸留装置を組み立てた。との中で一連の同一の蒸留操作を行なつた。各蒸留、は610ppm (0.064 年)のオキサゾールを含有する乾燥アクリロニトリル100me で開始し、蒸留の前に各種の酸または各種の機度および量ので、蒸留の前に各種の酸または各種の機度および量ので、変質が変が、を添加した。各蒸留(大気圧で)・中に正確に 75meの留出物を捕集し、留出物中のオキサゾール機度を気相クロマトグラフィー(*Chromosorb*104 を充填した10フィート×1/8 インチ、すなわち3.05m×3.2mmのカラム、160℃で等温測定、Hewlett-Packard 5730 A型、フレーム電離検出器)で測定した。結果は次の表に示す、

特開昭55-2079 1(4)
100mlのアクリロニトリル= 80g (1.51モル)
0.064多×80=0.0512gのオギサゾール
(0.00074モル)

袅

例	添加した酸	量、タ(モル)	酸 /・オキサ ゾールのモル比	留出物中の オキサゾール(PP=)
照校	* * L	- `	-	7 4 0
実施伊	nj			
1	120 ≸ H, 80	0,35 (0,004)	5 . 4	1 4 0
2	96 % H, 80.	0.42 (0.004)	5 , 4	3 0
3	96 ≰ H, BO.	0,63 (0,006)	8.1	1 0
4	96 % H, SO.	0.21 (0.002)	. 2.7	200
5	96 % H, SO.	0.15 (0.0015)	8.0	3 2 0
6	50 % H, 80,	0.84 (0.004)	5.4	6 0
7	40 % H, 804	1,05 (0,004)	5.4 "	. 8 0
8	20 % H, 80,	2.1 (0,004)	5 , 4	10.0
9	10 % H, 804	4.2 (0.004)	5 . 4	150

比較例

A	85% H, PO,	0.49 (0.004)	5.4	4 6 0
В	ペンゼンスルホン酸	0.68 (0.004)	5,4	留出せず(1)
С	トルエンスルホン酸	0.74 (0.004)	5.4	留出せず(ユ)
D	メタンスルホン 酸	0.41 (0.004)	5.4	留出せず(1)

(1)急速な重合が起つて、留出物は生じなかつた。

上の袋に示した各議度で H,80。が有用であるの

は、蒸留中に優度が 70 多より高優度に増大する ことに帰因する。後出の実施例 15 では、H₂ 80。 の優度が 70 多をこえないとオキサゾール硫酸塩 が生成しないことが実証されている。

英施例 10

ブラントの蒸留塔から採取したアクリロニトリルの爽質的に乾燥した試料をガスクロマトグラフィーで分析したところ、720ppm のオキサゾールを含有することが認められた。

オキサゾール 0.036g (0.00052モル)を含有することになる 50g (0.9423モル)の上記試料を、96 % 研酸 0.50g (無水落準で研酸 0.48gを含有、0.00488モル)と共に蒸留装置に入れ、沸点 77 ℃の留出物 50mℓが集まるまで大気圧でフランシュ蒸留した。硫酸/オキサゾールのモル比は無水菸準で 9.4 であつた。留出物を分析すると、約10 ppmのオキサゾールを含有することが判明した。

突施例 11

実施例10の方法によつて、96 5硫酸 0.25 g

特開昭55-207916

(0.00244モル)を添加した試料をフランシュ 蒸留した(硫酸/オキサゾールのモル比 4.5)。 留出物は90ppmのオキサゾールを含有していた。

この留出物からオキサゾールをさらに除去するために、留出物を追加の硫酸と共に、所望のオキサゾールの低濃度が得られるまで、1回または2回以上再蒸留してもよい。各再蒸留処理において、硫酸の濃度および硫酸/オキサゾールのモル比は上述のように変更できる。

奥施例 12

奥施例10の方法によつて、96%硫酸0.786g (0.00770モル)を添加した試料をフランシュ 無留した(硫酸/オキサゾールのモル比14.8)。 留出物は検出しりるオキサゾールを含有していな かつた。

実施例 13

市販のアクリロニトリルモノマーの試料をガス クロマトグラフィーで分析すると、370ppm の オキサゾールを含有することが判明した。

オキサゾール 0.074g (0.00107モル)を含有

ール硫酸塩の NMRスペクトルは、3個のオキサゾールプロトンと、2個の硫酸のプロトンを示した。 したがつて、オキサゾール硫酸塩の構造は次のよ うに安わせる。

奥施例 15

本実施例は、オキサゾールと反応するには硫酸 の濃度が10 多をこえていなくてはならないとい うことを示す。

ジフエニルアミンとオキサゾールは塩基の強さが同程度である。オキサゾール (pka 0.8) に関しては、J.Chem.Boc.(8) 1969,p.273を、ジフエニルアミン (pka 0.79)に関しては、Gordon et al,The Chemist's Companion,Wiley

(1972),p.59 を参照されたい。したがつて、ジフェニルアミンと反応してジフェニルアミン塩を形成する酸と実質的に同一強度の酸は、オキサソールと反応してオキサゾール塩を形成しよう。

するととになる 200g(3.77 モル)の上記試料を、96 多硫酸 0.4 g(無水基単で 0.384 g、0.0039 モルの硫酸を含有)と共に蒸留装置に入れ、5 段オルダーショー(Oldershaw)塔を通して 200 mmHgで蒸留した。38~39 ℃の沸点の留出物を捕集した。硫酸/オキサゾールのモル比は 3.65 であつた。留出物を分析すると、0.07 多の水を含有し、検出可能なオキサゾールを含有していなかつた。

奥施例 14

純オキサゾール 6.9 g (0.1 モル)を 200ml の無水アクリロニトリルにとかした溶液に、9.8 g の100 が酸 (0.1 モル)を添加した。生成した 固体を吸引戸過器で戸取し、 200ml のアセトン 中にスラリー化し、再戸過した。この戸過ケーキを 5 時間真空乾燥した。乾燥したオキサゾール硫酸塩は、シャーブに 99~99.5 ℃の融点を示した。 この固体は水にすぐ溶解し、こればガスクロマトグラフィーによる分析でオキサゾールの存在を示した・デューテロ化ジメチルスルホキンド中でのオキサゾ

小びんに入れた各種強度の硫酸10gに、1g のジフエニルアミンを添加した。各びんを激しく 振りまぜて、固体のアミンを酸と十分に混合した。 結果は次のとおりであつた。

98 % 硫酸 - 溶液

90多硫酸一溶液

80 多硫酸一溶液

70 多硫酸-ジフエニルTミンは不溶性のまま 60 多硫酸-ジフエニルTミンは不溶性のまま

50 多硫酸-ジフエニルアミンは不溶性のまま

40 多硫酸-ジフエニルアミンは不落性のまま

すなわち、ジフエニルアミンの器解(恐らくジフェニルアミン硫酸塩を生成)には、70 多をこえる濃度の硫酸が必要である。上記の70 % H2 804のスラリーを、追加の70 % H2 804で100gに希釈したが、固体分は未溶解のままであつた。これはアミンの塩が生成していなかつたことを示す。アミン塩が生成していれば、追加の70 % H2 804を添加したときに溶解するはずである。オキサゾールとジフェニルアミンは Pka が同様であるから、オ

キサゾールは 70 多硫酸では塩を形成しないと断 定できる。

実施例 16

次に単離工程として、449gのオキサゾール強、 酸塩を200meの蒸留水に加えてスラリー化し、 300meの濃 NH、OH を提择および冷却下に満下 した。中和後、オキサゾールを40段の1インチ (2.540m) オルダンヨー塔から大気圧で留出さ

熱もなかつたが、少量の白いふわふわした花殿が 生成した。これを大気圧で約10meの留出物が捕 集されるまで蒸留した。蒸留ポットに色の変化は 起らず、水が残つている残留液体は透明であつた。 ガスクロマトグラフィー分析によると、留出物に オキサゾールは含まれていなかつた。

実施例 18

0.22 多のオキサゾールを含有する乾燥(水分 0.07 多) アクリロニトリルに 98 多 H₂ 80、を添 加して、固体状のオキサゾール硫酸塩を単離した。 オキサゾール硫酸塩は、戸別および乾燥の容易な 白色結晶性固体として分離された。

奥施例 19

各種の量のオキサゾールを含有するアクリロニトリル(40ppmの重合禁止剤も含有)に対して、43℃での加速された着色安定性試験を行なつた。 結果は次のとおりである。 特開昭55-20791億

せ、一定沸点のオキサゾール留出物 152gを捕集した(回収率 82 g)。オキサゾールの沸点は 68 でであつた。分析により、オキサゾール生成物中に約3 gの水の存在が示され、これは 6 A 型分子 ふるい上での乾燥により除去された。オキサゾールの屈折率(n²⁸)は 1.4 248 であつた。

突施例 17

390ppmのオキサゾールを含有するアクリロニトリル約20mlをピーカに入れ、98%H₁80₄を1滴たらした。白濁状の沈殿が生成したが、熱は発生せず、またアクリロニトリルの重合の敬佞もなかつた。沪過後の透明な沪液のガスクロマトグラフィー分析によると、30ppmのオキサゾールしか残つていなかつた。酸をもう1滴添加すると、目に見える効果はなかつたが、ガスクロマトグラフィー分析の示すオキサゾール濃度は20ppmに、波少していた。

次に、390ppmのオキサソールを含有する同 に無水アクリロニトリル50mℓに、約10 簡の 966H₂80, を簡下した。色の変化は起らず、発

オキサゾール	APH		
ррм	1月後	2月後	3月後
200	216	449	471
100	3 4	230	392
5 O	12	8 5	128
2 5	4	18	37
1 2. 5	0	4	重合

との試験は、一般的に見て、オキサゾールの量と着色の程度および速度との関係を示している。オキサゾール分の低い試料の3ヶ月後の重合は、このような低濃度のオキサゾールを含有するアクリロニトリルの重合性が、より高濃度のオキサゾールを含有するアクリロニトリルに比べて高いことを示すのかもしれない。所望に応じて、このような低濃度のオキサゾールを含有するアクリロニトリルの重合を阻止するために、より高濃度の重合禁止剤を使用してもよい。

特許出願人 イー・アイ・デユ・ポン・ドウ・ヌムール・ アンド・カンパニー

代理人 弁理士 松 井 政 広(外2名)